

Según EHE-08, el número mínimo de amasadas a ensayar por lote depende de si el hormigón dispone de distintivo oficialmente reconocido (DOR) con el nivel de garantía establecido apartado 5.1 del Anejo 19 y de la resistencia del hormigón.

Tabla 86.5.4.2

Resistencia característica especificada en proyecto f_{ck} (N/mm ²)	Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía conforme con el apartado 5.1 del Anejo 19	Otros casos
$f_{ck} \leq 30$	$N \geq 1$	$N \geq 3$
$35 \leq f_{ck} \leq 50$	$N \geq 1$	$N \geq 4$
$f_{ck} > 50$	$N \geq 2$	$N \geq 6$